

FONDO ANTICORROSIVO IND

DESCRIPCION DEL PRODUCTO / PROPIEDADES

Es un recubrimiento formulado a bases de resinas epoxi –PVB de dos componentes, catalizado por acción ácida de gran prestación anticorrosiva, con muy buena adherencia.

CAMPOS DE APLICACION

Especialmente diseñado para aplicación como fondos para la industria en general en superficies de acero al carbono, galvanizado y aluminio. Brindando adherencia y la protección anticorrosiva.

VERSIONES DISPONIBLES

SATINADO de color Verde Cemento. **Código de Producto: 603-7078**

CATALIZADOR

CATALIZADOR WASH PRIMER; 630-0003.

DILUCION

DILUYENTE PARA FONDO ANTICORROSIVO.

RELACIÓN DE MEZCLA

FONDO ANTICORROSIVO IND	100 Partes por volumen
CATALIZADOR	100 Partes por volumen
DILUYENTE	15/25 Partes por volumen de acuerdo al sistema de aplicación elegido

RENDIMIENTO

SOPLATE CONVENCIONAL: 12-14 m² por litro, por mano (25/30 micrones, producto diluido y catalizado).
(Estos consumos son estimados, se suministran a modo de información y pueden variar de acuerdo a las condiciones de aplicación y ambientales. **Esto no compromete a Macavi S.A. no exime al cliente de realizar los ensayos correspondientes**)
Puede ser aplicado con soplete convencional o airless. Para la limpieza emplear diluyentes de grado PUR.

VENCIMIENTO

Componente A:	12 meses	Catalizador	12 meses
---------------	----------	-------------	----------

SECADO

Flash Off: 5-10 minutos

MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar

SECADO ESTUFA: ENTRE 20-30 MIN A 60-80 °C, TEMPERATURA DE METAL

USO / FORMAS DE APLICACIÓN

Las superficies a pintar deber estar limpias, secas, libres de polvo y de toda grasitud.
Aplicar entre 1 a 2 manos finas a modo dejar 10/20 µ de espesor

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Condiciones climáticas: humedad entre 15 y 70% y temperatura entre 5º y 30ºC, siendo esta última muy importante.
Trabajar en lugares ventilados y limpios. Utilizar máscara protectora.
Consultar hoja de seguridad.

El usuario deberá realizar las pruebas correspondientes para asegurar la idoneidad del producto y esquema utilizado. Ante cualquier duda al Depto. Técnico. Tel: 4769-8500

PRECAUCIONES / SEGURIDAD E HIGIENE

III - Identificación de Riesgos

Toxicidad Moderada
Puede causar irritación de piel, ojos y membranas mucosas
Inflamabilidad, por los solventes presentes.

IV - Medidas de Primeros auxilios Recomendadas en Casos de Emergencias

Inhalación: Retirar a la persona afectada para evitar la exposición y hacer respirar aire fresco
Contacto con Piel: Quitar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua
Contacto con Ojos: Irrigar los ojos con abundante agua durante 10 minutos

Ingestión: No inducir al vómito.
EN TODOS LOS CASOS SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA

Medidas para Combatir Incendios

Usar Polvo Químico "ABC" o "BC", Anhídrido Carbónico (CO₂), espuma para alcoholes (del tipo AFFF)

Medidas de Higiene y Seguridad

Evitar su ingestión
Evitar respirar los vapores, y el contacto con ojos y piel.
Adecuada ventilación en los lugares donde se proceda a su utilización
Utilizar elementos de protección personal: guantes, anteojos de seguridad o protectores faciales.

Señalizar los riesgos mediante los símbolos y leyendas correspondientes (Normas IRAM 10005, 3796 y 3797)

Cómo Proceder en caso de Derrames

Evitar que el líquido escurra hacia los desagües, cursos de agua y sótanos.
Absorber con material inerte; p.ej. arena.
Lavar el área afectada con agua,
Utilizar elementos de protección personal durante la operación de descontaminación
Disponer los residuos (líquidos o sólidos) de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente

MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar